

Pravidla a podmínky pro příjem zakázek

Povrch

- Čistý, bez mastnot – silikonu nebo silikonové emulze se neumíme účinně zbavit
- Povrchy se starou barvou – umíme odlakovat chemicky a to jak ocel, tak hliník
- U donesených opískovaných předmětů a věcí s původní barvou, která se bude přelakovávat, nemůžeme zaručit 100% výsledek – nebude uznávána reklamacie. Je to z důvodu neznámého stavu opískované věci a možné reakce původní barvy na nový přelak – vady, změna odstínu či matovosti, vyublání sajrajtu v materiálu apod. Proto veškeré takto dodané výrobky chemicky odlakujeme a chemicky předpřipravíme na lakování.
- Hluboké škrábance, vyžrané, či vykorodované díry v materiálu zůstanou znatelné, barva není zalévací – kopíruje povrch. Síla vrstvy laku se pohybuje od 70-120 mikronů
- Již opískované předměty chránit před případným znečištěním – nesahat bez rukavic – otisky se rády ukáží po nalakování
- Šopované věci nejsou primárně vhodné k práškovému lakování – je zde riziko vad po nalakování a vypálení
- Veškeré barevné fixy, které se používají k značení a nebudou smazány, se velmi rády zvýrazní po nalakování zejména světlými odstíny barev. Některé fixy, zejména červené, prolezou skrz barvu i po předchozím očištění.
- Věci po „opravě“ sprejem nelze přelakovat bez opískování – sprej v peci vyublá a znehodnotí povrch.

Povrch

Prostorové předměty do maximálních rozměrů: **1.300 mm** (výška) × **800 mm** (hloubka) × **700 mm** (šířka).

Co lze práškově lakovat

- Povrchově upravovat lze materiály odolávající teplotě 200°C a jsou staticky vodivé
- Předměty, které lze nějak zavěsit – malé dírky na vhodném místě, u dlouhých předmětů na obou koncích. Tyto dírky můžeme po odsouhlasení zákazníkem sami připravit.